(19)KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication

1020010095437 A

number:

(43)Date of publication of application:

07.11.2001

(21)Application number: 1020000016466

(71)Applicant:

KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE

(22)Date of filing:

30.03.2000

AND TECHNOLOGY

(72)Inventor:

LEE, TAE U PARK, O OK

(51)Int. CI


C09K 11/00

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE USING LUMINESCENT MATERIAL/CLAY NANO-COMPOSITE MATERIAL

(57) Abstract:

PURPOSE: Provided is an organic electroluminescent device using luminescent material/clay nanocomposite material produced by blending polymer or unimolecular luminescent material and nano-clay.

CONSTITUTION: The organic electroluminescent device comprises a transparent substrate(1), a semi-transparent electrode(2), a hole transport layer (3), a luminescent layer(4) using the luminescent material/clay nano-composite material, an electron injection layer(5), a metal electrode(6) in order. The



luminescent material/clay nano-composite material is produced by blending the luminescent material and the nano-clay, wherein the luminescent material is a poly(p-phenylene vinylene), a poly(p-phenylene), a poly(thiophene), a poly(fluorene) derivative, a unimolecular metal complex or luminescent material, or etc., and the nano-clay has lamella type two-dimensional structure and 1nm of a vertical size and 500-5000nm of a horizontal size.

© KIPO 2002

Legal Status

Date of final disposal of an application (20020225)

ATTORNEY DOCKET NUMBER: 8111-036-999

SERIAL NUMBER: 10/699,119

REFERENCE: B02

특 2001 -0095437

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. CI. C09K 11/00

(11) 공개번호 **특2001-0095437**

(43) 공개일자

2001년11월07일

(21) 출원번호	10-2000-0016466	
(22) 출원일자	2000년 03월 30일	
(71) 출원인	한국과학기술원 윤덕용	
	대전 유성구 구성동 373-1	
(72) 발명자	이태우	
	부산광역시강서구대저2동632315/2	
	박오옥	
	대전광역시유성구궁동대동빌리지바-1호	
(74) 대리인	황이남, 박형준	
심사경구 : 있음		

(54) 발광물질/점토 나노복합소지를 이용한 유기 전기 발광 소자

化品

본 발명은 고분자/점토 나노 복합소재를 이용한 유기 전기 발광소자에 관한 것이다. 보다 상세하게는 새로운 복합 발광 물질은 기존의 발광 단분자 및 고분자에 나노 크기의 총상 구조의 점토를 혼합하며 만든 것으로서 미차원적인 판상 구조에 고분자가 결합되어 미세한 양자 무물 같은 구조를 유도하며 발광 소자에 응용함으로서 발광 효율뿐만 아니라, 수분과 산소의 차단 효과가 마주 우수하여 발광 안정성을 높이고 또한 발광 수명을 향상시키는데 크게 기여를 할 수 있다.

본 발명의 소자는 투명 기판(1), 반투명전극(2), 정공주입총(3), 점토 나노복합재료를 사용한 발광총(4), 전자주입총(5), 금속전극(6)순으로 구성되며 경우에 따라서 정공 주입총과 전자 주입총은 사용하지 않을 수도 있다.

미 복합소재를 미용한 전기 발광(electroluminescence) 효율은 증래에 비하며 약 20배 미상 향상 시킬 수

ORG

도

BAKE

도면의 관단환 설명

도 1은 본 발명에 따른 전기 방광 소자의 단면도 2는 발광 유기 물질과 나노 점토의 블렌딩 모습 3은 발광효율을 나타낸 그래프

< 도면의 주요 부분에 대한 부호 설명>

1: 투명 기판

2: 반투명 전극

3: 정공 수송 층

4: 나노 점토 복합체 발광 총

6: 금속 전극 5: 전자 수송 층

발명의 상세환 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 중래기술

본 발명은 고분자/점토 나노 복합소재를 이용한 유기 전기 발광소자에 관한 것이다. 보다 상세하게는 발광 고분자에서 발광 효율과 안정성을 높이기 위해서 발광 단분자 및 고분자를 점토와 복합함으로써 이를 전기 발광 소자에 응용했을 때 소자의 효율 및 수명 향상을 꾀하고자 하는 것이다.

본 발명의 새로운 복합 발광 물질은 기존의 발광 단분자 및 고분자에 나노 크기의 총상 구조의 점토를 혼합하여 만든 것으로서 이치원적인 판상 구조에 단분자/고분자 유기물질이 결합되며 미세한 양자 우물같은 구조를 유도하였고 발광 소자에 응용함으로서 발광 효율뿐만 아니라, 수분과 산소의 차단 효과가 마주 우 수하여 발광 안정성을 높이고 또한 발광 수명을 향상시키는데 크게 기여를 할 수 있다.

증래의 유기 고분자/무기물 복합체를 사용하는 고분자 발광 소자의 경우는 ZnS, CdS와 같은 반도체 무기 물과 SiO,, TiO,와 같은 절연체형 무기물을 이용하는 경우들이 있었다. 반도체 무기물인 경우는 ZnS를 이 용하여 발광고분자를 이용한 경우는 큐(W. Que, Applied Physics Letters 1998, vol.73 p.2727)에 의해 발표되었고 CdS를 이용하는 경우는 맛투시(H. Mattoussi, Journal of Applied Physics, 1998, vol. 83 p.7955)에 의해 발표되었다. 또한 절면체 무기물을 이용하는 경우는 카터(S. A. Carter, Applied Physics Letters, 1997, vol.71 p.1145)와 고자노(L. Gozano, Applied Physics Letters, 1998, vol. 73 p.3911)에 의해 보고된 SiO.와 TiO.와 같은 3차원 구형의 물질을 고분자와 블랜드하며 발광총으로 사용하였다. 이 경 우에는 무기 나노 물질이 전하 수송을 도와주는 역할을 하였다.

본 발명에서 사용된 나노 점토 물질은 절면체의 성격을 띄고 있으며 점토물질을 사용하며 복합소재를 이용하게 되면 SiO,와 TiO,를 이용한 나노 복합 소재와는 달리 2차원적인 판상 구조가 되고 전하 수송을 막 마서 판상 구조 만에 전하들을 모아주는 역할을 합으로써 발광 물질인에서 발광 재결합의 확률을 높이게 하고 결국은 발광효율을 높여주는 역할을 하게 된다. 또한 점토/고분자(1/1, 질량분율) 복합소재의 경우 는 기존의 나노 복합 소재와는 달리 수분의 첨투율이 2% 이하로 낮으므로 효율 뿐 아니라 소자 안정성 측 면에서의 향상을 이루도록 하였다.

监督이 이루고자 하는 기술적 通利

본 발명은 점토/고분자 나노 복합소재를 발광층으로 사용하여 전기발광 효율과 만정성을 높일 수 있도록 하는데 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

본명에 사는 도 2에서 보는 바와 같이 발광 유기 물질과 나노 점토를 블렌드하여 복합소재를 이루었다. 복합소재에 사용될 수 있는 물질들은 MEH-PPY(poly[2-methoxy-5-(2'-ethyl-hexyloxy)-p--phenylene vinylene)와 같은 폴리(파라-페닐렌비닐렌)계의 유기 발광 고분자 물질이거나 이외의 폴리(티오 펜)(poly(thiopehene))계 유도체, 폴리(파라-페닐렌비)(poly(p--phenylene)계 유도체, 프리(플로렌)(poly(thiopehene))계 유도체, 폴리(파라-페닐렌)(poly(p--phenylene)계 유도체, 프리(플로렌)(poly(fluorene))계 유도체, 폴리(파라-페닐렌)(poly(p--phenylene)에 유도체, 크리고 폴리(플로렌)(poly(fluorene))계 유도체와 같은 공액: 고분자가 사용될 수 있다. 또한 알루미나 퀴논(Alq3)의 착화한물과 같은 발광 단분자 물질이 사용될 수 있으며, 폴리(메타-메틸마크릭산)(poly(p--vinylcarbazole)) 물질 뿐만 아니라 위에서 언급한 여러 공액고분자 물질을 매트릭스로 하여 발광을 나타내는 유기를 도판들을 참기한물질을 사용할 수 있다. 도 2에서 보는 바와 같이 사용되어지는 점토는 수직방향으로는 1 m정도가 되고수평방향으로는 500-5,000 m정도의 길이를 가지는 라엘라 형의 무기 물질이다. 단분자 및 고분자 물질들 나를 사용할 수 있다. 도 2에서 보는 바와 같이 사용되어지는 정토는 우직방향으로는 1 m정도가 되고수평방향으로는 500-5,000 m정도의 길이를 가지는 라엘라 형의 무기 물질이다. 탄분자 및 고분자 물질들을 나를 나서 정토와 불렌드하여 점토 속으로 침투(intercalation)시켜 양자 우물과 같은 구조의 물질을 만들며 참투를 많이 시켜 완전히 나노 점토를 풀어 해쳐도(exfoliation) 된다. 블렌드 물질들을 스핀코팅을하면서 도 1에서 보는 바와 같이 1 ITO기판(2)위에 코팅하였다. 코팅 후 음격 전극(6)을 열 증발(thermal evaporation)방법을 통하여 입혀서 소자를 구성한다. 이 소자를 통하여 전기 발광 특성을 평가해 보았을때 전기 발광 효율이 나노 점토의 비율이 높을수록 높게 나타났으며 점토 : 발광고분자의 비를 1 : 1로 유지하였을 때 전기 발광 효율이 가장 크게 나타났다. 또한 수분 참투율도 1 : 1 블렌드에서는 2차 이하로 낮아서 소자의 안정성도 높았다. 도 3에서는 이렇게 이루어진 단일막 소자의 양자 효율을 보여주고 있다. 목합소재가 아닌 경우는 10째의 전류에서 0.0041 % 광자/전자인데 비해서 복합소재 1 : 1인 경우는 0.14 % 광자/전자의 양자효율을 보여주고 있다. 전기발광의 효율을 더 높이기 위해서는 도 1에서 보는 바와 같이 정공 주입층(3)과 전자주입층(5)을 스핀코팅이나 열중발을 통하여 단분자 유기물이나 고분자층을 형성한다.

이하 본 발명을 다음의 실시예에 의하여 설명하고자 한다. 그러나 본 발명의 기술적 범위가 이들에 의해 한정되는 것은 아니다.

〈실시예 1〉

발광고분자인 폴리(파라-페니렌비닐렌)물질의 전구체를 나노 점토 물질과 블렌드하여서 ITO 기판위에 스 핀코팅으로 150 mm를 코팅하여 170°c에서 3시간 동안의 열변환을 통하여 폴리(파라-페닐렌)물질을 형성하 며 그 위에 열증발을 통하여 알루미늄 전국을 중착하여 전기발광 소자를 제작한다.

| TO기판위에 정공 수송물질인 폴리(9-네닐카바즐)(PVK)를 입히고 그 위에 발광 물질인 폴리 파라 페닐렌 PPP 유도체와 나노 점토를 1 : 1로 블렌드하며 스핀코팅으로 100 mm를 증착하고 그 위에 전자 수송물질인 알루미나퀴논(Alq3)을 열증발을 통해 50 mm을 증착하였다. 미후 열증발을 통해 100mm의 알루미늄 전국을 형성하여서 전기발광 소자를 제작한다.

<실시예 3>

발광 물질인 폴리(파라-페닐렌비닐렌)의 유도체인 MEH-PPV와 나노점토를 1: 1로 블렌드를 하며 ITO기판 위에 스핀코팅으로 120 m의 박막을 형성하여 그 위에 열증발로 칼습전국을 100 mm두께로 형성하여 전기 발광 소자를 제작한다.

<실시예 4>

발광 물질인 말루미나 퀴논 물질을 도판트로 쫄리(9-비닐키바졸)에 5%로 도핑하여서 나노 점토 물질과 1:1블렌드를 통하여 나노 점토 속으로 첨투 (inter cal ation)시킨 후 ITO기판 위에 스핀코팅으로 120 nm 의 박막을 형성하여 그 위에 열증발로 리튭전국을 100 nm두께로 형성하여 전기발광 소자를 제작한다.

堂男의 夏春

본 발명의 유기 전기 발광 고분자 소자는 안정성이 높아 수명이 향상되며 발광 효율을 크게 향상할 수 있

(57) 경구의 방위

청구항 1

고분자 또는 단분자의 발광물질과 나노 점토를 불렌드하여 구성되는 것을 특징으로 하는 발광물질/점토 나노복합소재를 이용한 유기 전기 발광물질.

제 I항에 있어서, 발광물질은 공액 고분자인 폴리(파라-페니렌비닐렌)계, 폴리(피라-페닐렌)계, 폴리(된 오펜)계 또는 폴리(플로렌)계 유도체미거나, 단분자의 금속 착화합물 또는 발광물질이거나, 비공액 고분 자인 폴리(메타-메틸아크릭산), 폴리(스티렌) 또는 폴리(9-비닐카바졸)과 공액 고분자들 중에서 선택된 어느 하나를 매트릭스로 사용하여 도판트로 발광 유기 단분자 물질을 혼합한 물질이며 이 물질들을 사용하는 것을 특징으로 하는 발광물질/나노점토 복합소재를 이용한 유기 전기 발광물질.


제 1항에 있어서, 나노 점토는 2차원 구조의 라멜라형의 나노 점토로서 크기가 수직방향으로 1nm이고, 수 평방향으로 500-5,000m인 것을 특징으로 하는 발광물질/나노점토 복합소재를 미용한 유기 전기 발광물질.

청구항 4

투명기판(1)위에 반투명 전극(2)과, 정공전달총(3)과, 나노 점토 복합체 발광총(4)과, 전자주입총(5)과,

금속 전국(6)이 순차적으로 코팅된 발광물질/나노점토 복합소재를 이용한 유기 전기 발광 소자 도면

<u> 501</u>



<u> 502</u>



도凹3

